



Bona Classic UX

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Einfach zu verarbeitende Grundierung mit mittelheller Holzfärbung



Grundierung auf Wasserbasis für unbehandelte Holzböden, die einen mittelhellen Holzfarbton erzeugt. Mit hoher Anwendungssicherheit und einfacher Handhabung macht das Grundieren von Holzböden Freude. Sehr schnell trocknend und leicht mit herkömmlichen Schleifmitteln zwischenschleifbar. Eine geeignete Grundlage für jeden Bona-Decklack. EC1 PLUS-klassifiziert für sehr niedrige Raumluftemissionen. Kann ebenso für Parkett und Holzböden auf Heizstrichen verwendet werden.

- Mittelhelle Holzfärbung
- Hohe Anwendungssicherheit
- Kann auf Wunsch leicht zwischengeschliffen werden

(Stand Oktober 2022)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



Bona Classic UX

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Einfach zu verarbeitende Grundierung mit mittelheller Holzfärbung

TECHNISCHE DATEN

Basis:	1-komponentige, wasserbasierte Polyurethan-Acrylat Grundierung
Verdünnung:	Falls erforderlich 4% Bona Retarder für eine längere offene Zeit
Trockenzeit:	ca. 1 - 2 Std. (20°C / 60% rel. Luftfeuchte)
Auftragsgerät:	Bona Roller (11 mm Flor)
Auftragsmenge:	8 - 10 m ² /Liter (120 – 100 g/m ²) pro Auftrag
Giscode:	W3+
Sicherheit:	Kennzeichnungsfrei
Werkzeuge reinigen:	Können unmittelbar nach dem Benutzen mit Wasser gereinigt werden, ausgehärtete Lackreste können nur mit Aceton entfernt werden
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 1 Jahr ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
Lieferform:	3 x 5 Liter
Zertifikate:	EC1 ^{Plus} für sehr geringe Emissionen

Das Sicherheitsdatenblatt von Bona Classic UX ist zu beachten

OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben, gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Schliff ist die Einscheibenmaschine Bona Flexisand mit dem Quattro Teller, und Schleifmittel Körnung 120 zu verwenden. Das Produkt sollte Raumtemperatur haben und muss vor dem Gebrauch gut geschüttelt werden. Optimale Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 18 - 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 – 60%. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit. **Die Mindesttemperatur für die Verwendung beträgt 13 °C.**

VERSIEGELUNGSEMPFEHLUNGEN

1 x Bona Classic UX + 2 x Bona Versiegelung (frei wählbar aus dem Bona Parkettlack-Sortiment)

Wichtig:

- Pro Tag nicht mehr als max. 2 Aufträge durchführen, um einen zu hohen Quelldruck auf das Holz zu vermeiden
- Bona Classic UX darf nur direkt auf rohes Holz aufgetragen werden. Es darf nicht in Verbindung mit Beizen oder Ölen, oder zum Überlackieren anderer Oberflächen verwendet werden
- Die Trockenfilmdicke der gesamten Versiegelung darf max. 100 g/m² nicht überschreiten

(Stand Oktober 2022)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



Bona Classic UX

WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG

Einfach zu verarbeitende Grundierung mit mittelheller Holzfärbung

VERARBEITUNG

1. Schütteln Sie das Gebinde vor Gebrauch gut auf und setzen Sie den mitgelieferten Filter ein. Vor der Verwendung muss Bona Classic UX durch ein Feinsieb gefiltert werden, um die Möglichkeit zu minimieren, dass nicht dispergierte Klumpen / Partikel auf den Boden gelangen. Gießen Sie die Grundierung in einen sauberen, trockenen Behälter.
2. Tragen Sie Bona Classic UX mit einem Bona Roller (Flor 11 mm) gleichmäßig auf, wobei Sie mit der Maserung abschließen. 8 – 10 m²/Liter und Pfützenbildungen vermeiden.
3. Trocknung ca. 1 – 2 Stunden.
4. Nach dem Trocknen kann Bona Classic UX mit dem Bona Scrad-System oder einem Schleifgitter (verwenden Sie die feinste Körnung, die das gewünschte Ergebnis erzielt, ideal Körnung 120 – 150) zwischengeschliffen werden. Ein Durchschliff der Grundierung ist zu vermeiden. Alternativ hierzu können Sie den ersten Lackauftrag durchführen, und nach Trocknung erst dann den Zwischenschliff durchführen. [Wenn die Grundierung innerhalb von 24 Stunden überversiegelt wird, kann auf einen Zwischenschliff von Bona Classic UX verzichtet werden]
6. Staub vollständig entfernen und anschließend mit dem ausgewählten Bona Lack die Versiegelung fertig stellen.

Bona Classic UX nur als Grundierung verwenden, und nicht als Endversiegelung.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich 0 800 225282

(Stand Oktober 2022)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit