

# Unopark

## Technische Daten

Holzart	Akazie gedämpft
Sortierung	14
Farbe	
Oberflächenstruktur	ungebürstet
Oberflächenbehandlung	matt versiegelt
Format	470 x 70 x 11 mm
Anzahl Schichten	2
Nutzschichtstärke	~ 4 mm
Verlegemethode	verklebt mit Unterboden
Verbindung	Nut + Kamm
Verpackungseinheit	2.64 m <sup>2</sup> /Paket
Holzherkunft	Akazie: Europa, Fichte / Tanne: Europa
Label Gesundheit und Nachhaltigkeit	
Holzlabel	Holz aus kontrollierter Herkunft
eco-bau	«basis», verletzt keine Ausschlusskriterien von Minergie-ECO
eco-INSTITUT Label	erfüllt
Sentinel Haus Institut	erfüllt
Cradle to Cradle Certified®	
Französisches VOC-Label	A+
Formaldehydabgabe nach EN 717-1	E 1
Rohdichte Deckschicht	~ 770 kg/m <sup>3</sup>
Flächengewicht	~ 4.95 kg/m <sup>2</sup>
Brinellhärte - Deckschicht *1	~ 49 N/mm <sup>2</sup>
Schwind-Quellmass *2	0.32 %
Fussbodenheizung (Wärmedurchlasswiderstand)	sehr gut geeignet ( ~0.082 m <sup>2</sup> K/W )
Lieferfeuchte	5-9 %
Brandklasse nach EN 14342 und EN 13501-1	Dfl-s1
Rutschhemmstufe	
nach bfu-Reglement R-9729 *3	GS 2
nach CEN/TS 15676 *4	USRV 44
nach DIN-EN 51130 *5	R10
nach ÖNORM Z 1261 *6	Klasse 1
Produktenorm	EN 13489

\*1 bei 7% Holzfeuchtigkeit

\*2 Deckschicht bei freier Lagerung, bezogen auf 1% Holzfeuchtigkeitsänderung

\*3 Gleitfestigkeit (Schuhbereich)

\*4 Pendeltest

\*5 schiefe Ebene

\*6 Gleitreibungskoeffizient

Stand: 17.05.24