

# Parquet da incollare

## Informazioni tecniche

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Essenza   | Rovere                         |
| Selezione                                       | 12                             |
| Colore  |                                |
| Struttura della superficie                      | Liscio                         |
| Finitura superficiale                           | non laccato                    |
| Dimensione                                      | 160 x 23 x 8 mm                |
| Numero di strati                                | 1                              |
| Spessore legno nobile                           | ~ 8 mm                         |
| Metodologia di posa                             | incollato su sottofondo        |
| Incastro  | no profile                     |
| Unità d'imballo                                 | 4.92 m2/imballo                |
| Origine del nobile                              | Rovere: Europa                 |
| Label salute e sostenibilità                    |                                |
| Label essenza                                   | FSC™ 100%                      |
| eco-bau   |                                |
| Istituto Haus Sentinel                          | adempito                       |
| Cradle to Cradle Certified®                     |                                |
| Label francese VOC                              | A+                             |
| Emissione formaldeide in base a EN 717-1        | E 1                            |
| Compatezza legno nobile                         | ~ 650 kg/m3                    |
| Peso per unità di area                          | ~ 5.55 kg/m2                   |
| Durezza Brinell legno nobile *1                 | ~ 38 N/mm2                     |
| Parametri di deformazione *2                    | 0.25 %                         |
| Pavimento radiante (Resistenza termica)         | molto idoneo ( ~0.048 m2 K/W ) |
| Contenuto di umidità                            | 5-9 %                          |
| Classe ignifuga in base a EN 14342 e EN 13501-1 | Dfl-s1                         |
| Classe di scivolosi                             |                                |
| Norma di prodotto                               | EN 13488                       |

\*1 7% di umidità del legno

Data: 10.05.24

\*2 Deformazione dimensionale con stoccaggio all'aperto in relazione ad una variazione del valore di umidità di 1%