

Spinpark

Dates techniques

Essence	Chêne
Classification	15
Couleur	
Structure de surface	non brossé
Traitement de surface	huilé naturel
Format	827 x 130 x 9.5 mm
Nombre de couches	2
Épaisseur de la couche d'usure	≥ 2.5 mm
Méthode de pose	collé en plein
Assemblage	Rainure + crête
Unité d'emballage	3.44 m ² /package
Provenance de bois	Chêne: Europe, Sapin: Europe
Label santé et durabilité	
Label bois	Bois d'origine contrôlé
eco-bau	"base", respecte les critères d'exclusion Minergie-ECO
Institut Sentinel Haus	
Cradle to Cradle Certified®	
Label français COV	A+
Emission en formaldéhyde selon EN 717-1	E 1
Densité - couche d'usure	~ 650 kg/m ³
Grammage	~ 4.59 kg/m ²
Dureté Brinell - couche d'usure *1	~ 38 N/mm ²
Retrait et gonflement *2	0.25 %
Chauffage par le sol (Résistance thermique)	approprié à 100% (~0.073 m ² K/W)
Humidité lors de la livraison	5-9 %
Réaction au feu selon EN 14342 et EN 13501-1	Dfl-s1
Résistance au glissement	
selon CEN/TS 15676 *3	USRV 104
Norme de produit	

*1 avec humidité de bois de 7 %

Date: 20.05.24

*2 Couche d'usure sous stockage libre, relatif au changement d'humidité de 1 %

*3 Essai au pendule