

6.3 VORANSTRICHE / GRUNDIERUNGEN

6.3.2 Bona R590 (Art. Nr. 1009 7716)

Lösungsmittelfreie silanbasierte 1-Komponenten Feuchtigkeitssperre.

Anwendungsgebiet

Speziell als Abdichtung gegenüber aufsteigender Restfeuchtigkeit auf Zementestrich oder Betonboden bis maximal 5% CM-Feuchtigkeit. Nicht geeignet für Calciumsulfat- und Gussasphaltestriche. Der Bona R590 kann in einem Arbeitsgang aufgetragen werden und darf nur in Kombination mit den reaktiven Bauwerk Parkettklebstoffen MS40 und MS35 eingesetzt werden.

Technische Daten

Auftragsgerät	Bauwerk Zahnpachtel Typ A3 (Material kann nicht aufgerollt werden)
Auftragsmenge	ca. 500 g/m ²
Gebinde	8 kg
Trockenzeit	ca. 4 bis 6 Stunden (bleibt leicht klebrig)
Klimatische Verarbeitungsdaten	Raumtemperatur mindestens 18 °C / Bodentemperatur mindestens 15 °C (bei Bodenheizung nicht über 20 °C) / relative Luftfeuchtigkeit unter 70%.
Produktbasis	Silan
Lagerung	Nicht unter +5 °C und nicht über +25 °C. Vor Frost schützen.
Lagerfähigkeit	6 Monate in ungeöffnetem Originalgebinde. Vor der Anwendung gründlich aufrühren.
Reinigungsmittel	Aceton, Ethanol, Spiritus Ausgehärtetes Material ist nur mechanisch entfernbar.
Klassierung	EC1R PLUS*

**Verarbeitungshinweise**

Der Estrich muss den Anforderungen der landesüblichen Normen (SIA 251, DIN 18356, Ö-Norm B2218) genügen. Unter anderem muss er druckfest, eben, sauber, trocken und rissfrei sein. Er ist gegebenenfalls fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Das Material wird durch eine Folie geschützt, welche vor dem Gebrauch zusammen mit kleineren Mengen an ausgehärtetem Material entfernt werden muss. Anschliessend die Grundierung gleichmässig und deckend mit dem Zahnpachtel auftragen, sodass ein geschlossener Film entsteht. Nach einer Trocknungszeit von ca. 4 bis 6 Stunden (die Oberfläche ist noch leicht «klebrig»), kann das Parkett mit Bauwerk MS40 oder MS35 verklebt werden. Spätestens nach 48 Stunden muss die Parkettverklebung abgeschlossen sein.

*Achtung:
Hinweise auf unseren Merkblättern
und Sicherheitsdatenblättern sind
zu beachten.*

Garantie und Haftung

Die von uns gemachten Angaben und Empfehlungen wurden mit der erforderlichen Sorgfalt auf der Basis unserer umfangreichen Labor- und Praxisversuche und der uns zur Verfügung stehenden Informationen erarbeitet. Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, entbinden aber nicht von der Prüfung der Vorschläge und der Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. Ausführung von Probeverklebungen). Es sind alle zur Verfügung stehenden Informationen auf Etiketten, Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und Normen zu beachten. Unsere Garantie und Gewährleistung erstreckt sich auf die hohe Qualität unserer Produkte und orientiert sich jeweils an den rechtlichen Bestimmungen des Landes, in dem die Produkte verbaut wurden.