

Villapark

Technische Daten

Holzart	Eiche angeräuchert
Sortierung	15
Farbe	Crema
Oberflächenstruktur	gefast 2V, tief gebürstet
Oberflächenbehandlung	B-Protect®
Format	2100 x 190 x 9.5 mm
Anzahl Schichten	2
Nutzschichtstärke	≥ 2.5 mm
Verlegemethode	verklebt mit Unterboden
Verbindung	Nut + Kamm
Verpackungseinheit	2.4 m ² /Paket
Holzherkunft	Eiche: Europa, HDF (Hochdichte Faserplatte): Deutschland
Label Gesundheit und Nachhaltigkeit	
Holzlabel	Holz aus kontrollierter Herkunft
eco-bau	«basis», verletzt keine Ausschlusskriterien von Minergie-ECO
eco-INSTITUT Label	erfüllt
Sentinel Haus Institut	erfüllt
Cradle to Cradle Certified®	Bronze
Französisches VOC-Label	A+
Formaldehydabgabe nach EN 717-1	E 1
Rohdichte Deckschicht	~ 650 kg/m ³
Flächengewicht	~ 8.32 kg/m ²
Brinellhärte - Deckschicht *1	~ 38 N/mm ²
Schwind-Quellmass *2	0.25 %
Fussbodenheizung (Wärmedurchlasswiderstand)	sehr gut geeignet (~0.064 m ² K/W)
Lieferfeuchte	5-9 %
Brandklasse nach EN 14342 und EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschhemmstufe	
nach CEN/TS 15676 *3	USRV 94
nach DIN-EN 51130 *4	R10
nach ÖNORM Z 1261 *5	Klasse 1
Produktnorm	EN 13489

*1 bei 7% Holzfeuchtigkeit

*2 Deckschicht bei freier Lagerung, bezogen auf 1% Holzfeuchtigkeitsänderung

*3 Pendeltest

*4 schiefe Ebene

*5 Gleitreibungskoeffizient

Stand: 15.05.24