



SORTIERUNGEN

BAUWERK®
Parkett

SORTIERUNGEN

Holz ist ein facettenreiches Naturprodukt, jeder Riemen ist ein Unikat. Bauwerk ordnet den einzelnen Riemen aufgrund des Erscheinungsbildes in den untenstehenden Sortierungsindex ein. Der Sortierungsindex ist folgendermassen zu lesen:

Sortierung 13 bedeutet, dass alle Holz-Merkmale von 1 bis 3 enthalten sein können. Eine Sortierung 35 hingegen beinhaltet nur die Holz-Merkmale 3 und 5. Grundsätzlich gilt – je kleiner die Zahl desto ruhiger die Sortierung, je grösser desto lebhafter. Zu beachten gilt auch, dass die Holzmerkmale je nach Format variieren und somit verschiedene Erscheinungsbilder aufweisen können.

Holz-Merkmale	1 sehr ruhig, einheitlich	2 ruhig ausgeglichen	3 leicht lebhaft	4 natürlich lebhaft	5 charaktervoll, sehr lebhaft	6 sehr lebhaft, rustikal
	Sortierung 13		Sortierung 35			
Eiche	Spiegel möglich	Wenig kleine Äste und Spiegel möglich. Leichtes Farbspiel.	Mittelgrosse Äste, deutliche Spiegel. Farbspiel möglich.	Markante Äste und Spiegel. Splint möglich. Farbspiel vorhanden.	Grosse Äste, Splint und Spiegel vorhanden. Sehr lebhaftes Farbspiel.	Grosse markante Äste, Splint und Spiegel vorhanden, stark lebhaftes Farbspiel, Markröhren und Risse möglich
Esche	Spiegel möglich	Wenig kleine Äste und Spiegel möglich.	Mittelgrosse Äste, Spiegel möglich.	Markante Äste, Spiegel und Braunkern möglich. Farbspiel vorhanden.	Grosse Äste, Braunkern. Spiegel möglich. Sehr lebhaftes Farbspiel.	In dieser Holzart nicht vorhanden
Buche	Spiegel möglich	Wenig kleine Äste und Spiegel möglich.	Mittelgrosse Äste, deutliche Spiegel möglich.	Markante Äste, Rotkern, deutliche Spiegel und Farbspiel vorhanden.	Grosse Äste, Rotkern, deutliche Spiegel möglich. Sehr lebhaftes Farbspiel.	In dieser Holzart nicht vorhanden
Ahorn	Spiegel möglich	Wenig kleine Äste und Spiegel möglich.	Mittelgrosse Äste, Spiegel und leichtes Farbspiel möglich.	Markante Äste, Braunkern, deutliche Spiegel und Farbspiel vorhanden.	Grosse Äste, Braunkern, deutliche Spiegel möglich. Sehr lebhaftes Farbspiel.	In dieser Holzart nicht vorhanden
Akazie	Spiegel möglich	Wenig kleine Äste und Spiegel möglich. Leichtes Farbspiel.	Mittelgrosse Äste, deutliche Spiegel. Farbspiel möglich.	Markante Äste und Spiegel. Farbspiel vorhanden.	Grosse Äste. Spiegel vorhanden. Sehr lebhaftes Farbspiel.	In dieser Holzart nicht vorhanden
Kirschbaum	Spiegel möglich	Wenig kleine Äste und Spiegel möglich. Leichtes Farbspiel.	Mittelgrosse Äste, deutliche Spiegel. Farbspiel möglich.	Markante Äste und Spiegel. Splint möglich. Farbspiel vorhanden.	Grosse Äste, Splint und Spiegel vorhanden. Sehr lebhaftes Farbspiel.	In dieser Holzart nicht vorhanden
Nussbaum	Spiegel möglich	Wenig kleine Äste und Spiegel möglich. Leichtes Farbspiel.	Mittelgrosse Äste, Spiegel und Farbspiel möglich.	Markante Äste, Spiegel und Splint möglich. Farbspiel vorhanden.	Grosse Äste, Splint und Spiegel vorhanden. Sehr lebhaftes Farbspiel.	In dieser Holzart nicht vorhanden
Exoten › Doussie › Sucupira	Spiegel möglich	Wenig kleine Äste und Spiegel möglich.	Mittelgrosse Äste, Spiegel und Farbspiel möglich.	Markante Äste, lebhafte Maserung, grosses Struktur- und Farbspiel vorhanden, Spiegel möglich.	Grosse Äste, lebhafte Maserung, grosses Struktur- und sehr lebhaftes Farbspiel, Spiegel möglich.	In dieser Holzart nicht vorhanden

Spiegel: auch Markstrahlen genannt / Äste und Risse: können auch gekittet sein


Holz ist ein Naturprodukt, das langsam seine natürliche Farbe entwickelt und damit seinen Farbton verändert. Jedes Parkettellement ist einzigartig und zeigt unterschiedliche Farb- und Strukturmerkmale.

SORTIERUNGEN

Hier sehen Sie anhand der Eiche verschiedene Sortierungen und ihre Holz-Merkmale als Beispiel.



Sortierung 13 (sehr ruhig)



Sortierung 35 (sehr lebhaft, charaktervoll)

A Spiegel

B Splint

C kleinere Äste

D grosse Äste