

Cleverpark 1250

Dates techniques

Essence	Noyer américain
Classification	14
Couleur	
Structure de surface	non brossé
Traitement de surface	huilé naturel
Format	1250 x 100 x 9.5 mm
Nombre de couches	2
Epaisseur de la couche d'usure	≥ 2.5 mm
Méthode de pose	collé en plein
Assemblage	Rainure + crête
Unité d'emballage	2 m ² /package
Provenance de bois	Noyer américain: Amérique du Nord, HDF: Allemagne
Label santé et durabilité	
Label bois	Bois d'origine contrôlé
eco-bau	
eco-INSTITUT Label	accompli
Institut Sentinel Haus	accompli
Cradle to Cradle Certified®	Bronze
Label français COV	A+
Emission en formaldéhyde selon EN 717-1	E 1
Densité - couche d'usure	~ 570 kg/m ³
Grammage	~ 7.93 kg/m ²
Dureté Brinell - couche d'usure *1	~ 34 N/mm ²
Retrait et gonflement *2	0.23 %
Chauffage par le sol (Résistance thermique)	approprié à 100% (~0.063 m ² K/W)
Humidité lors de la livraison	5-9 %
Réaction au feu selon EN 14342 et EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	
selon CEN/TS 15676 *3	USRV 71
selon DIN-EN 51130 *4	R11
Norme de produit	EN 13489

*1 avec humidité de bois de 7 %

Date: 19.04.24

*2 Couche d'usure sous stockage libre, relatif au changement d'humidité de 1 %

*3 Essai au pendule

*4 Plan incliné