

Cleverpark 900

Informazioni tecniche

| | |
|---|--|
| Essenza | Rovere |
| Selezione | 14 |
| Colore | |
| Struttura della superficie | Liscio |
| Finitura superficiale | verniciato opaco |
| Dimensione | 900 x 100 x 9.5 mm |
| Numero di strati | 2 |
| Spessore legno nobile | ≥ 2.5 mm |
| Metodologia di posa | incollato su sottofondo |
| Incastro | Maschio + femmina |
| Unità d'imballo | 2.16 m2/imballo |
| Origine del nobile | Rovere: Europa, HDF: Europa |
| Label salute e sostenibilità | |
| Label essenza | Legno di origine controllata |
| eco-bau | «base», non infrange nessun criterio di esclusione di Minergie-ECO |
| eco-INITIUT Label | adempito |
| Istituto Haus Sentinel | adempito |
| Cradle to Cradle Certified® | Bronze |
| Label francese VOC | A+ |
| Emissione formaldeide in base a EN 717-1 | E 1 |
| Compattezza legno nobile | ~ 650 kg/m ³ |
| Peso per unità di area | ~ 7.18 kg/m ² |
| Durezza Brinell legno nobile *1 | ~ 38 N/mm ² |
| Parametri di deformazione *2 | 0.25 % |
| Pavimento radiante (Resistenza termica) | idoneo al 100% (~0.064 m ² K/W) |
| Contenuto di umidità | 5-9 % |
| Classe ignifuga in base a EN 14342 e EN 13501-1 | Dfl-s1 |
| Classe di scivolosi | |
| in base a CEN/TS 15676 *3 | USRV 44 |
| in base a DIN-EN 51130 *4 | R10 |
| in base a ÖNORM Z 1261 *5 | Classe 1 |
| Norma di prodotto | |

*1 7% di umidità del legno

Data: 27.04.24

*2 Deformazione dimensionale con stoccaggio all'aperto in relazione ad una variazione del valore di umidità di 1%

*3 Test di oscillazione

*4 Piano inclinato

*5 Coefficiente di frizione allo scorrimento