

Cleverpark 900

Informazioni tecniche

Essenza	Rovere
Selezione	34
Colore	Farina
Struttura della superficie	spazzolato
Finitura superficiale	olio naturale
Dimensione	900 x 100 x 9.5 mm
Numero di strati	2
Spessore legno nobile	≥ 2.5 mm
Metodologia di posa	incollato su sottofondo
Incastro	Maschio + femmina
Unità d'imballo	2.16 m2/imballo
Origine del nobile	Rovere: Europa, HDF: Europa
Label salute e sostenibilità	
Label essenza	Legno di origine controllata
eco-bau	«base», non infrange nessun criterio di esclusione di Minergie-ECO
eco-INITIUT Label	adempito
Istituto Haus Sentinel	adempito
Cradle to Cradle Certified®	Bronze
Label francese VOC	A+
Emissione formaldeide in base a EN 717-1	E 1
Compatezza legno nobile	~ 650 kg/m ³
Peso per unità di area	~ 7.18 kg/m ²
Durezza Brinell legno nobile *1	~ 38 N/mm ²
Parametri di deformazione *2	0.25 %
Pavimento radiante (Resistenza termica)	idoneo al 100% (~0.064 m ² K/W)
Contenuto di umidità	5-9% %
Classe ignifuga in base a EN 14342 e EN 13501-1	Cfl-s1
Classe di scivolosi	
in base a CEN/TS 15676 *3	USRV 60
in base a DIN-EN 51130 *4	R10
Norma di prodotto	

*1 7% di umidità del legno

Data: 28.04.24

*2 Deformazione dimensionale con stoccaggio all'aperto in relazione ad una variazione del valore di umidità di 1%

*3 Test di oscillazione

*4 Piano inclinato