

# Cleverpark 900

## Informazioni tecniche

Essenza	Rovere
Selezione	34
Colore	Farina
Struttura della superficie	spazzolato profondo
Finitura superficiale	B-Protect®
Dimensione	900 x 100 x 9.5 mm
Numero di strati	2
Spessore legno nobile	≥ 2.5 mm
Metodologia di posa	incollato su sottofondo
Incastro	Maschio + femmina
Unità d'imballo	2.16 m2/imballo
Origine del nobile	Rovere: Europa, HDF: Europa
Label salute e sostenibilità	
Label essenza	Legno di origine controllata
eco-bau	«base», non infrange nessun criterio di esclusione di Minergie-ECO
eco-INITIUT Label	adempito
Istituto Haus Sentinel	adempito
Cradle to Cradle Certified®	Bronze
Label francese VOC	A+
Emissione formaldeide in base a EN 717-1	E 1
Compatezza legno nobile	~ 650 kg/m <sup>3</sup>
Peso per unità di area	~ 7.18 kg/m <sup>2</sup>
Durezza Brinell legno nobile *1	~ 38 N/mm <sup>2</sup>
Parametri di deformazione *2	0.25 %
Pavimento radiante (Resistenza termica)	idoneo al 100% ( ~0.064 m <sup>2</sup> K/W )
Contenuto di umidità	5-9% %
Classe ignifuga in base a EN 14342 e EN 13501-1	Cfl-s1
Classe di scivolosi	
in base a CEN/TS 15676 *3	USRV 94
in base a DIN-EN 51130 *4	R10
in base a ÖNORM Z 1261 *5	Classe 1
Norma di prodotto	

\*1 7% di umidità del legno

Data: 27.04.24

\*2 Deformazione dimensionale con stoccaggio all'aperto in relazione ad una variazione del valore di umidità di 1%

\*3 Test di oscillazione

\*4 Piano inclinato

\*5 Coefficiente di frizione allo scorrimento