

# Monopark

## Dates techniques

Essence	Frêne
Classification	15
Couleur	
Structure de surface	non brossé
Traitement de surface	verni mat
Format	470 x 70 x 9.6 mm
Nombre de couches	2
Epaisseur de la couche d'usure	~ 3 mm
Méthode de pose	collé en plein
Assemblage	Rainure + crête
Unité d'emballage	2.11 m2/package
Provenance de bois	Frêne: Europe, HDF: Allemagne
Label santé et durabilité	
Label bois	Bois d'origine contrôlé
eco-bau	"base", respecte les critères d'exclusion Minergie-ECO
Institut Sentinel Haus	acquis
Cradle to Cradle Certified®	
Label français COV	A+
Emission en formaldéhyde selon EN 717-1	E 1
Densité - couche d'usure	~ 630 kg/m3
Grammage	~ 8.05 kg/m2
Dureté Brinell - couche d'usure *1	~ 36 N/mm2
Retrait et gonflement *2	0.22 %
Chauffage par le sol (Résistance thermique)	approprié à 100% ( ~0.068 m2 K/W )
Humidité lors de la livraison	5-9 %
Réaction au feu selon EN 14342 et EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	
Règlement d'expertise du bpa R 9729 *3	GS 3
selon CEN/TS 15676 *4	USRV 44
selon DIN-EN 51130 *5	R10
selon ÖNORM Z 1261 *6	Classe 1
Norme de produit	EN 13489

\*1 avec humidité de bois de 7 %

Date: 01.06.24

\*2 Couche d'usure sous stockage libre, relatif au changement d'humidité de 1 %

\*3 Résistance mécanique (zone chaussures)

\*4 Essai au pendule

\*5 Plan incliné

\*6 Coefficient de frottement