

# Monopark

## Dates techniques

Essence	Chêne
Classification	15
Couleur	
Structure de surface	non brossé
Traitement de surface	huilé naturel
Format	470 x 70 x 9.6 mm
Nombre de couches	2
Epaisseur de la couche d'usure	~ 3 mm
Méthode de pose	collé en plein
Assemblage	Rainure + crête
Unité d'emballage	2.11 m2/package
Provenance de bois	Chêne: Europe, HDF: Allemagne
Label santé et durabilité	
Label bois	Bois d'origine contrôlé
eco-bau	"base", respecte les critères d'exclusion Minergie-ECO
Institut Sentinel Haus	acquis
Cradle to Cradle Certified®	
Label français COV	A+
Emission en formaldéhyde selon EN 717-1	E 1
Densité - couche d'usure	~ 650 kg/m3
Grammage	~ 7.92 kg/m2
Dureté Brinell - couche d'usure *1	~ 38 N/mm2
Retrait et gonflement *2	0.25 %
Chauffage par le sol (Résistance thermique)	approprié à 100% ( ~0.066 m2 K/W )
Humidité lors de la livraison	5-9 %
Réaction au feu selon EN 14342 et EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	
selon CEN/TS 15676 *3	USRV 71
selon DIN-EN 51130 *4	R10
Norme de produit	EN 13489

\*1 avec humidité de bois de 7 %

Date: 27.04.24

\*2 Couche d'usure sous stockage libre, relatif au changement d'humidité de 1 %

\*3 Essai au pendule

\*4 Plan incliné