

Monopark

Informazioni tecniche

Essenza	Ciliegio americano
Selezione	13
Colore	
Struttura della superficie	Liscio
Finitura superficiale	verniciato opaco
Dimensione	470 x 70 x 9.6 mm
Numero di strati	2
Spessore legno nobile	~ 3 mm
Metodologia di posa	incollato su sottofondo
Incastro	Maschio + femmina
Unità d'imballo	2.11 m2/imballo
Origine del nobile	Ciliegio americano: Nord America, HDF: Germania
Label salute e sostenibilità	
Label essenza	Legno di origine controllata
eco-bau	
eco-INITIUT Label	adempito
Istituto Haus Sentinel	adempito
Cradle to Cradle Certified®	
Label francese VOC	A+
Emissione formaldeide in base a EN 717-1	E 1
Compatezza legno nobile	~ 610 kg/m3
Peso per unità di area	~ 7.93 kg/m2
Durezza Brinell legno nobile *1	~ 29 N/mm2
Parametri di deformazione *2	0.25 %
Pavimento radiante (Resistenza termica)	idoneo al 100% (~0.072 m2 K/W)
Contenuto di umidità	5-9 %
Classe ignifuga in base a EN 14342 e EN 13501-1	Cfl-s1
Classe di scivolosi	
in base alla normativa bfu R-9729 *3	GS 3
in base a CEN/TS 15676 *4	USRV 44
in base a DIN-EN 51130 *5	R10
in base a ÖNORM Z 1261 *6	Classe 1
Norma di prodotto	EN 13489

*1 7% di umidità del legno

Data: 12.05.24

*2 Deformazione dimensionale con stoccaggio all'aperto in relazione ad una variazione del valore di umidità di 1%

*3 Resistenza antisdrucchiolo (rel. Calzature)

*4 Test di oscillazione

*5 Piano inclinato

*6 Coefficiente di frizione allo scorrimento