

Triopark

Informazioni tecniche

Essenza	Rovere
Selezione	14
Colore	
Struttura della superficie	
Finitura superficiale	verniciato opaco
Dimensione	2200 x 215 x 14 mm
Numero di strati	3
Spessore legno nobile	~ 3.5 mm
Metodologia di posa	flottante
Incastro	5G
Unità d'imballo	2.84 m2/imballo
Origine del nobile	Rovere: Europa, Pino: Europa, Peccio/Abete rosso: Europa
Label salute e sostenibilità	
Label essenza	Legno di origine controllata
eco-bau	«base», non infrange nessun criterio di esclusione di Minergie-ECO
Istituto Haus Sentinel	adempito
Cradle to Cradle Certified TM	
Label francese VOC	A+
Emissione formaldeide in base a EN 717-1	E 1
Compattezza legno nobile	~ 650 kg/m3
Peso per unità di area	~ 7.39 kg/m2
Durezza Brinell legno nobile *1	~ 38 N/mm2
Parametri di deformazione *2	0.25 %
Pavimento radiante (Resistenza termica)	molto idoneo (~0.1 m2 K/W)
Contenuto di umidità	5-9 %
Classe ignifuga in base a EN 14342 e EN 13501-1	Dfl-s1
Classe di scivolosi	
in base alla normativa bfu R-9729 *3	GS 3
in base a CEN/TS 15676 *4	USRV 29
in base a ÖNORM Z 1261 *5	Classe 1
Norma di prodotto	EN 13489

*1 7% di umidità del legno

Data: 17.04.21

*2 Deformazione dimensionale con stoccaggio all'aperto in relazione ad una variazione del valore di umidità di 1%

*3 Resistenza antisdrucchiolo (rel. Calzature)

*4 Test di oscillazione

*5 Coefficiente di frizione allo scorrimento