

# Unopark

## Dates techniques

|  |  |
|--|--|
| Essence                                      | Chêne  |
| Classification                               | 14   |
| Couleur                                      |  |
| Structure de surface                         |  |
| Traitement de surface                        | huilé naturel  |
| Format                                       | 470 x 70 x 11 mm                                       |
| Nombre de couches                            | 2  |
| Epaisseur de la couche d'usure               | ~ 4 mm   |
| Méthode de pose                              | collé en plein   |
| Unité d'emballage                            | 2.64 m2/package  |
| Provenance de bois                           | Chêne: Europe, Sapin: Europe                           |
| Label santé et durabilité                    |  |
| Label bois                                   | Bois d'origine contrôlé                                |
| eco-bau                                      | "base", respecte les critères d'exclusion Minergie-ECO |
| eco-INSTITUT Label                           | accompli   |
| Institut Sentinel Haus                       | accompli   |
| Cradle to Cradle Certified TM                |  |
| Label français COV                           | A+   |
| Emission en formaldéhyde selon EN 717-1      | E 1  |
| Densité - couche d'usure                     | ~ 650 kg/m3  |
| Grammage                                     | ~ 4.95 kg/m2   |
| Dureté Brinell - couche d'usure *1           | ~ 38 N/mm2   |
| Retrait et gonflement *2                     | 0.25 %   |
| Chauffage par le sol (Résistance thermique)  | approprié à 100% ( ~0.08 m2 K/W )                      |
| Humidité lors de la livraison                | 5-9 %  |
| Réaction au feu selon EN 14342 et EN 13501-1 | Dfl-s1   |
| Résistance au glissement                     |  |
| selon CEN/TS 15676 *3                        | USRV 71  |
| selon DIN-EN 51130 *4                        | R10  |
| Norme de produit                             | EN 13489   |

\*1 avec humidité de bois de 7 %

Date: 17.04.21

\*2 Couche d'usure sous stockage libre, relatif au changement d'humidité de 1 %

\*3 Essai au pendule

\*4 Plan incliné