

# Unopark

## Informazioni tecniche

Essenza	Acacia evaporata
Selezione	14
Colore	
Struttura della superficie	Liscio
Finitura superficiale	verniciato opaco
Dimensione	470 x 70 x 11 mm
Numero di strati	2
Spessore legno nobile	~ 4 mm
Metodologia di posa	incollato su sottofondo
Incastro	Maschio + femmina
Unità d'imballo	2.64 m2/imballo
Origine del nobile	Acacia: Europa, Peccio/Abete rosso: Europa
Label salute e sostenibilità	
Label essenza	Legno di origine controllata
eco-bau	«base», non infrange nessun criterio di esclusione di Minergie-ECO
eco-INSTITUT Label	adempito
Istituto Haus Sentinel	adempito
Cradle to Cradle Certified®	
Label francese VOC	A+
Emissione formaldeide in base a EN 717-1	E 1
Compatezza legno nobile	~ 770 kg/m3
Peso per unità di area	~ 4.95 kg/m2
Durezza Brinell legno nobile *1	~ 49 N/mm2
Parametri di deformazione *2	0.32 %
Pavimento radiante (Resistenza termica)	idoneo al 100% ( ~0.082 m2 K/W )
Contenuto di umidità	5-9 %
Classe ignifuga in base a EN 14342 e EN 13501-1	Dfl-s1
Classe di scivolosi	
in base alla normativa bfu R-9729 *3	GS 2
in base a CEN/TS 15676 *4	USRV 44
in base a DIN-EN 51130 *5	R10
in base a ÖNORM Z 1261 *6	Classe 1
Norma di prodotto	EN 13489

\*1 7% di umidità del legno

Data: 27.04.24

\*2 Deformazione dimensionale con stoccaggio all'aperto in relazione ad una variazione del valore di umidità di 1%

\*3 Resistenza antisdrucchiolo (rel. Calzature)

\*4 Test di oscillazione

\*5 Piano inclinato

\*6 Coefficiente di frizione allo scorrimento