

# Villapark

## Technische Daten

Holzart	Esche
Sortierung	13
Farbe	Farina
Oberflächenstruktur	gefast 2V, gebürstet
Oberflächenbehandlung	B-Protect
Format	2100 x 190 x 9.5 mm
Anzahl Schichten	2
Nutzschichtstärke	≥ 2.5 mm
Verlegemethode	verklebt mit Unterboden
Verpackungseinheit	2.4 m <sup>2</sup> /Paket
Holzherkunft	Esche: Europa, HDF (Hochdichte Faserplatte): Deutschland
Label Gesundheit und Nachhaltigkeit	
Holzlabel	Holz aus kontrollierter Herkunft
eco-bau	«basis», verletzt keine Ausschlusskriterien von Minergie-ECO
eco-INSTITUT Label	erfüllt
Senitel Haus Institut	erfüllt
Cradle to Cradle Certified TM	Bronze
Französisches VOC-Label	A+
Formaldehydabgabe nach EN 717-1	E 1
Rohdichte Deckschicht	~ 630 kg/m <sup>3</sup>
Flächengewicht	~ 8.32 kg/m <sup>2</sup>
Brinellhärte - Deckschicht *1	~ 36 N/mm <sup>2</sup>
Schwind-Quellmass *2	0.22 %
Fussbodenheizung (Wärmedurchlasswiderstand)	sehr gut geeignet ( ~0.05 m <sup>2</sup> K/W )
Lieferfeuchte	5-9 %
Brandklasse nach EN 14342 und EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschhemmstufe	
nach CEN/TS 15676 *3	USRV 94
nach DIN-EN 51130 *4	R10
nach ÖNORM Z 1261 *5	Klasse 1
Produktenorm	EN 13489

\*1 bei 7% Holzfeuchtigkeit

\*2 Deckschicht bei freier Lagerung, bezogen auf 1% Holzfeuchtigkeitsänderung

\*3 Pendeltest

\*4 schiefe Ebene

\*5 Gleitreibungskoeffizient

Stand: 20.04.21